

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



الى اخوانى واخواتى الاعزاء

اقدم هذا التقرير البسيط حول الكونكريت الخفيف او الكونكريت الرغوى او المجوف كافة هذه التسميات تعود الى منتج واحد لة كثير من الخصائص التى تجعله ذا مميزات عالية الاستعمال منذ 40 سنة فى الدول المتقدمة مثل هولندا المانية امريكا وكذلك دول جنوب شرق اسيا حيث الكلفة تلعب دورا كبيرا فى الانتاج وكذلك الوزن لبعض البنايات المتخصصة علما انه طرق الفحوصات متشابهة مع الكونكريت العادى فقط نقف عند طريقة الخلط التى لها اجهزتها الخاصة بها ومضخاتها علما انه من خصائص هذه المادة عازلة سهلة الاستعمال ومقاومة عالية للهب ولمدة مايقارب 5 ساعات ارجوا من الله الكريم ان ينتفع بها زملائى ويستخدمونها فى المنشآت المتخصصة لهم .

((و قل ربى زدنى علما)) طة 114 ، واشكر ابى الذى لولا هو ماكنت ما انا فية .

مع التقدير.....

المهندس

اسامه صبيح محمد رؤوف

المقدمة

1. خرسانة خفيفة الوزن (LWC) :

وكذلك تعرف بتكنولوجيا الرغوة الخرسانية / الخرسانة المهوات خفيفة الوزن / الخرسانة الخلوية الخفيفة. وقد تم تطويرها على مدى 60 سنة ودخلت الى السوق العالمي منذ 20 سنة خلت . وتستعمل ضمن السوق الانشائي في الابنية المتعددة كالبيوت والشقق، المدارس ، المستشفيات ، المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية وان الابنية التي تم استعمالها فيها لازالت في حالة جيدة .

2. الموصفات العامة للخرسانة خفيفة الوزن :

هي عبارة عن خليط من سمنت، حجر مكسر باحجام وحسب الجدول المرفق في البحث وباوادر الرمل او غبرة الحجر او باوادر المواد المحروقة مع ماء وكذلك كمية معينة حسب المنشاء من مادة الرغوة الخاصة (مواد مضافة الخاصة) التي تكون خليط الصلب من الخرسانة خفيفة الوزن المحتوية على الملايين من الخلايا الهوائية المتناسقة التوزيع . وكثافة الخرسانة تعتمد طرديا على كمية الرغوة المضافة الى السمنت والرمل والماء في الخلطة ، ان الخرسانة الرغوية كما تسمى الان هي مقاومة للنار والماء . وهي تمتلك مواصفات عالية في العزل الحرارى والصوتى. الخرسانة الرغوية من حيث الخليط قريبة التشابهة إلى الخرسانة التقليدية كما أنه يستخدم اغلب المكونات والفرق في الخليط يكمن في عدم استعمال الموادالمخريلة في داخل الخلطة او يمكن استعمالها. والخرسانة الهوائية ذات الفقاعات الهوائية


تسمح للسمنت بالتفاعل وامتصاص الرطوبة من الهواء واستمرار عملية التفاعل مادام الخليط معرض الهواء الطلق مما يزيد استمرار تطور القوة الى الخليط .

3. سهولة استعمال الخرسانة خفيفة الوزن الرغوية للاسباب التالية :

(1) يصب بكلفة ادنى للمتر مربع في البالكونات ، الماشى والاجنحة الصغيرة للفنادق البيوت المنشأة في الحقول والاماكن الخاصة .

(2) لتقليل الاحمال الميتة للابنية ذات الطوابق المتعددة العالية والتي قد يمكن حل مشاكل الاحمال فيها .


(3) تحت المنشآت والجدران المجزئة للقاعات ذات المساحات الوسعة كصب المفاصل ما بين البنايات في الموقع او مواقع الصب الجاهز خارج الموقع .




(4) يمكن استعمالها في كل انواع اعمال العزل من ضمنها الجدران المغلفة.




(5) تستعمل في اسطح البنايات والسقوف .



(6) استعمالها مفيدة للعزل الصوتي.




(7) الابنية المسبقة الصب وكذلك الابنية ذات الشكل القبي (Domes) في الطرفين الداخلى وكذلك الخارجى .



(8) للجدران الخارجية للابنية المصبوبة في الموقع او خارج الموقع .

(9) للاساسات للطرق والمماشى و الطرق الحقلية .



(10) للملاعب الرياضية كسطح قبل النهائى كملاعب التنس الخ..


(11) للاملايات للقواطع ما بين الاعمدة للابنية المتعددة الطوابق .

(12) فى المطارات فى المواقع ذات الحواجز للمدرجات والقاعات الداخلية .

(13) المنشآت المقاومة للانفجارات حيث انها مقاومة للحريق .

(14) للجدران الساندة في المنشآت على الطرق السريعة .

(15) عند الارصفة العائمة ، البارجات ، الماشى ، احواض الصيد والبيوت العائمة وكذلك لحماية اسطح الشواطى المائية .



(16) لانايب المجارى والماء كمادة عازلة وكذلك على شكل املائيات في نفس المواقع .

(17) للمواقع التى تم حفرها لغرض مد انايب وكييلات ومن ثم اعادة املائها قبل اكسائها بالقيور .

4. فوائد الخرسانة خفيفة الوزن الرغوية :

- (a) تقليل الوزن الميت للمنشآت عامة ما بين 1:5 و 1:1,5 من الوزن الميت
- (b) جيدة الكلفة عند مقارنتها من حيث السعر والقوة وكذلك الكثافة للكونكريت مع الكونكريت الاعتيادى المنتج وتقليل كلفة النقل والحمل الى 50% من الكلفة العادية .
- (c) يمكن تشيئة المسامير عليه ووضعة على اى مكان مرغوب به وحفره وكذلك قطعة بسهولة .

- (d) مادة ذات جودة عالية في العزل الحرارى لفترة ما بين 10- 12 ساعة بعزل منتظم حتى لو تغيرت الظروف الحرارية وفي نفس الوقت يمتص الصوت الداخلى والخارجى لكلا الطرفين .
- (e) يتلائم مع كافة انهاءات على الاسطح المتوفرة كالمصبوغة والمقطعة والمواد العضوية وكذلك الطلائات الارضية والزجاجية الخ...
- (f) مقاوم للخلطات غير العادية (الحامضية ، الملحية) وكذلك مقاوم للنار حيث انه يقاوم لمدة 5 ساعات ضد اللهب .

5. كلفة الاستعمال :

- كلفة الخرسانة المستعملة حاليا في الاقليم تتراوح ما بين 70 - 75 \$ للمتر المكعب . اما عن توفر المادة فهي متوفرة من حيث الكادر مع المواد الاولية وكذلك الكميات. ويمكن مقارنته مع الكونكريت المنتج في الاقليم من 100 \$ الى 200 \$ للمتر المكعب حسب القوة المطلوبة والمواصفات مع النقل والضح والاخذ بنظر الاعتبار الموقع وخاصة اذا كانت خارج المدينة .

6. مكونات الخلطة الخرسانية :

تتكون الخلطة الخرسانية من المواد التالية ادناة وكما موضح في الجدول في الاسفل :

Oven-Density in KG/m ³		400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	2.350 Conv.concr.
Sand	(kg)	-	210	400	560	750	950	1.100	1.950 [gravel+sand]
Cement	(kg)	+	300	310	320	350	360	380	400
Water in mortar	(kg)	+	110	110	120	120	140	150	160
Quantity of Foam	(ltrs)		(800)	(715)	(630)	(560)	(460)	(370)	(290)
Water in Foam	(kg)	+	64	57	50	45	37	30	23
Wet Density	(kg/m ³)		474	687	890	1.075	1.287	1.510	1.683
Foaming Agent use	(kg)		1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,7	0,6
Water/Cement Ratio			0,58	0,54	0,53	0,47	0,49	0,47	0,46
Maximum Strength in N/mm ²			~ 1	~ 2	~ 3	~ 4	~ 8	~ 12	~ 18
Average Lambda	(W/m x K)		0,096	0,18	0,21	0,32	0,405	0,450	0,550

(Achieved strength at the lab with optimum sand and cement qualities) More cement will increase strength. Using lightweight aggregate in matrix of Cell. Concrete increases strength up to 500% in overall densities below 1.000 kg/m³

GENERAL REMARKS		1 kg of Neopor foaming agent, diluted in 40 parts of water yields approx. 510 litres of foam at 80 grams/litre
Recommended weight of foam	Minimum 80 g/ltr	
Crushed Sand might mechanically destroy part of the foam		
Water to process foam	Palatable, if possible below 25°C	Captive densities are oven-dry (24h at 100°C)
Dilution of foaming agent	1 part of Neopor to 40 parts of water	Appr. 25% of the total volume of water (in mix and in foam) in relation to the weight of cement used will crystallize and
Recommended Cement	Portland CEM I 32,5R or higher grade, or similar	will have to be added to the
Recommended Sand	Washed river sand, Density/Sieve: Up to 1.000/up to 2 mm therefore	dry-weight of the cement and sand used to reach the "oven-dry" density.
	Minimum 15-18% fines	Up to 1.200/up to 4 mm
	Up to 1.400/up to 5 mm	Up to 1.600/up to 6 mm

تدرج الحجر المكسر وفحص مدة الامتصاص بالنسبة المئوية			Sieve Ratio (mass%)	
			>14 mm	0
			14mm~10mm	23.2
			10mm~5mm	60.2
			5mm~2.36mm	15.1
			2.36mm~1.18mm	1.3
			<1.18mm	0.2
Time (min)	5	10	30	60
Water absorption rate (%)	9	11.2	12	13


a. سممت وبكميات تعتمد على كثافة المزيج الكونكريتي من 400 كغم /م³ الى 1600 كغم /م³.

b. الحجر المدرج وكما موضح في الجدول التالي مع مواصفاته .

Table 1: Properties of the aggregate

Bulk Density	840 kg/m ³			
Apparent Density (pre-wet 1 hour)	1525 kg/m ³			
Crushing Strength	3.7 MPa			
Sieve Ratio (mass %)				
>14mm	0			
14mm~10mm	23.2			
10mm~5mm	60.2			
5mm~2.36mm	15.1			
2.36mm~1.18mm	1.3			
<1.18mm	0.2			
Time (min)	5	10	30	60
Water absorption rate (%)	9	11.2	12	13

- c. رمل او مايعادلة من باودر الحجر المكسر حسب الاستعمال .
- d. نسبة ماء السمنت ويعتمد على كثافة الخلطة الكونكريتية .
- e. الكلور الحر مع البروتين المولد للرغوة ، البروتين هو عبارة عن قشور الرز المسخنة الى درجة الحرارة معينة والتي تتحولة الى باودر البروتين



7. كيفية الفحص لهذا النوع من الكونكريت :

ان ادوات الكونكريت ذو الوزن الخفيف مشابهة للادوات المستعملة في الكونكريت العادى .






a. ان نموذج السائل المهوى للكونكريت (LWC) ولغرض اجراء الفحوصات عليه وكذلك حساب الخلطة الخرسانية او لمزج النموذج لغرض الفحص ، يجب ان يكون النموذج المأخوذ على الاقل كمية ماتقارب الـ 10 لتر مباشرة من موقع حوض المضخة ، وبعد ذلك يؤخذ النموذج الى موقع محمي من التغيرات الجوية مثل الريح ، المطر وكذلك الحرارة بحيث ان الحرارة للموقع البديل لا تتجاوز عن 20 م.د

b. النموذج يجب ان يصب في قالب مقاوم للكونكريت وليس له قابلية للامتصاص كالقوالب الحديدية او النوع الحديث القوالب البلاستيكية .

c. ان يكون القالب متساوي الاطراف مثل (15سم x 15سم x 15سم) ويمكن تغطيته بقطعة بلاستيكية ليكون السطح املس .



- d. يمكن رفع النموذج بعد 48 ساعة ويجب ان يحفظ في حاوية لمنعة من الجفاف وعند الحاجة يمكن ان ينقل النموذج بقلابة الى المختبر .
مع مراعات ان لا يجف النموذج، يجب ان يوضع تحت درجة 20د.م اى حرارة الغرفة الى حين تاريخ الفحص بعد 28 يوم.
- e. معدات النموذج منضدة هزازة مثبتة لغرض مزج القوالب بصورة متناسقة و جهاز فاحص للنموذج.

8. صور توضيحية عن استعمالات هذا النوع من الكونكريت:

- a. في هذه الصورة السلامب هنا لا يتجاوز ال 5 سم فقط بعد 30 دقيقة من المزج وهذا يدل على سرعة التفاعل في الخلطة مع بعض المعلومات المرفقة .

Table 2: Mix proportion of the green lightweight concrete (kg/m³)

Cement	Sand	Water	AC agg. (pre-wetted)	Admixture
420	175	715	630	1000 ml

Fig. 2 displays that a good workable fresh concrete for concrete casting. The slump of lightweight concrete measured 30 minutes after batching was 50 mm.




Verknüpfungen

b. من صفات الكونكريت الخفيف الوزن انه يطفوا على الماء وكما في الشكل التالى ولذلك يمكن استعمالة فى اساسات البيوت العائمة.



الطبقة العلوية للمنشآت

الخرسانة ذات الوزن الخفيف
تستعمل كاملائيات ومادة
محيطة بالانابيب والكيبلات



البلاطات الكونكريتية او القير فى المنشآت
كطبقة علوية


الخرسانة خفيفة الوزن
تستعمل لتقليل الحمل والعزل الحرارى
والرطوبة



الاعمدة الكونكريتية للابنية ذات الطوابق
المتعددة

اساسات الاعمدة الكونكريتية

الخرسانة خفيفة الوزن التى تستعمل
كاملائيات وارضيات للمنشاء المبنى



الطبقة الوسطى ما بين السقف
والبلاط الكونكريتي



السائل الكونكريتي يصب في الغرفة المغلقة
ومن ثم يسحب السطح العلوى بالليزر
والمسطرة الخاصة بة ليولد منسوب صحيح
ومن ثم يغطي بالبلاط



مشروع قيوان ستى



الماكنة الخاصة بالخرسانة خفيفة الوزن
سهلة التنقل ويكون الصب موقعا وبدون
مشاكل في النقل والوقت ومبرمجة
بالكمبيوتر حسب الكميات .



c. أكساء ماتحت الطرق الموحلة وعلى الاراضى الكثيرة الرطوبة و الموحلة لغرض سرعة مد الطرق فى المناطق الريفية والنائية وكذلك هناك الكثير من الاستعمالت لها فى مجالا البناء.



d. اساسات للطريق السريع وكما موضح فى الصورة التالية





e. لتغليف الجدران من الداخل والخارج للعزل الحرارى والصوتى

- الاسم: اسامة صبيح محمد روؤف

- الهندسة المدنية / قسم الري والبنزل

- الدرجة : مهندس اقدم

- الدائرة : محافظة السلجمانية /الادارة المحلية /مديرية التخطيط والمتابعة

- اهاتف النقال: 07707650776

المهندس □

اسامه صبيح محمد روؤف □