


تویژینه وه یهك بۆ / یه کیتی ئەندازیارانی کوردستان  
بۆ وه رگرتنی پلهی راپوێژکار له ئەندازیاری شارستانی



ئاماده کردن : صباح محمد محمود

ژماره‌ی پیناسی یه کیتی ئەندازیارانی کوردستان : ٤٦٧١

## پيشەكى

پەرەپپىدانی بەستەرى چالاككراوہكانى ئەلكالى كە تايپە تەندىي ئەندازىياري گرنگيان ھەيە بۇ پىرۇژە جياوازەكان , بۇ زيادكردنى تەمەنى كۆنكرىت ۋەك بەدئيليك بۇ كۆنكرىتى ئاسايى ( OPC ) سەرى ھەئداوہ ۋە دەتوانرىت بەكاربەينرىت بە بەكارھىناني گىراوہيەكى ئەلكالى چالاككراو ئەگەل پاشماوہى خۇلەمىشى كارگەكان .

بە تايپەتى ھى كارگەى ئاسن ۋ چىمەنتۇ... ھتد. بۇ بەدەستەيناني گىراوہيەكى نوئى كە پىيى ئەوترىت كۆنكرىتى جيوپوليمەر .

### لايەنە باشەكانى كۆنكرىتى ئاسايى برىتىن ئە :

1. ئاسانى بەكارھىننن : ئەتوانىن ئە شىوہ ۋ قەبارەى جياواز ئە قالبى بدەين .
2. كەمترىن نۆژەنكردەنەوہى ئەوئت ئە چاۋ ھەر كەرەستەيەكى ترى بىناسازى دا .
3. بەرگەى پلەى گەرمى بەرز ئەگرىت ئە كاتى گرگرتنى بىناكاندا , بەرگى زۆر دەكات , كەمترىن كشانى ھەيە بە گەرما بە بەراورد بە ھەر مادەيەكى ترى بىناسازى . بە پىيى تويژىنەوہكان دەرگەوتوۋە كە كاتى بەرگەوتنى كۆنكرىت بە پلەيەكى گەرمى زۆر بەرز بۇ ماوہى يەك سەعات . تەنھا بە قولايى 2.5 سم بۇ 7.5 سم ئە رووى كۆنكرىتەكەوہ گەرميەكە دادەبەزىت .
4. تۋاناي بەرگەگرتنى قورسايى كوتوپر ۋ درىژخايەنى ھەيە .
5. كەمترىن كارىگەرى ئەسەر دەرئەكەوئت كاتىك تەن ۋ قورسايىە زىندوۋەكان دەچنە سەرى بە ھۇى زۇرى كىشى تايپەتى خودى كۆنكرىتەكە خۇى .
6. ئەتوانرىت كۆنكرىتى ( precast ) ى ئى بەدەست بەينرىت .
7. تەمەنى زۆرە .
8. بەردەست بوونى پىكھاتەكانى كۆنكرىت ئە سروشت دا بە ئاسانى .
9. گواستەنەوہى ئاسانە ئە شوئنى تىكەل كەردنەوہ بۇ شوئنى بەكارھىننن , پىيش بەستنى سەرەتايى رووبدات ( نىو سەعات تا ۴۵ دەقىقە ) .
10. ئەتوانرىت بە پەمپ بۇ شوئنە بەرز ۋ دوورەكان رەوانە بكرىت بۇ پركردنەوہى درز بە شىوہيەكى شل بۇ ناوېوشى تۋنيلەكان بەكاربەينرىت .

## لايه نه نه رينيه كانى كۆنكریتی ناسایى :

۱. كيشى تاييه تى خۇى قورسه ، نزيكه ۲۴۰۰ كگم/م ۳م نه مه بهى نه و شيشه ي كه تىي ده كریت . نه م كيشه زۆره مادده ي كۆنكریت نه بيته هوى نه وه ي بيناكان بناغه ي گه وره يان بؤ دروست بكریت . كه نه كۆتاييدا نه م گه وره كردنى بناغه ي بينايانه به ماناي به رزبون وه ي گۆژمه ي تيچوونى خودى بيناكان ديت .

۲. به رگه ي راکيشان (Tension) ناگریت يان زۆر كه مه . به واتاي نه وه ي هيىزى به رگرى بؤ راکيشان كه نزيكه ي هميگا پاسكانه . بويه بؤ پر كردنه وه ي نه م كه م و كورتيه شيش به كار نه هيىریت نه پيگهاته ي كۆنكريته كه دا به رپۆژه و شيوازي به ستنى جياواز به پيى دابه ش بوونى كيش و قه باره ي بيناكان .

۳. كاتيكي زۆر نه ويى تا هيىزى به رگرى كۆتايى خۇى وه رنه گریت كه برتتبه نه ۲۸ رۆژ .

۴. نه بيت زۆر به ووردى ديزاين بؤ رپۆژه ي ناسن بكریت بؤ كۆنكریت چونكه كه رپۆژه كه زۆر زيادبوو زيانى نه بيت وه زۇریش كه م بوو هه ر زيانى هه يه بؤ ته قينى كۆنكريته كه .

۵. نه كاتى كۆنكریت كردندا و دواى كۆنكریت كردن پيويستى به چاوديرى ورد هه يه چ بؤ ماله ليىدان يان بؤ معاله جه كردن به ناو يان دا پۇشيني به روپۇشيكى كيميواى بؤ كه كردنه وه ي رپۆژه ي به هه نم بوونى ناو نه كۆنكريته كه دا .

۶. تواناي كشان و چووننه وه يه كى زۆرى نيه ، بويه بؤ چاره سه ر كردنى نه م بابه ته جويىنتى ناسويى و شاوئى نه بيناكاندا به كار نه هيىریت و بريكى ترى زياده نه شيش نه ديزايندا به كارنه هيىریت بؤ پر كردنه وه ي نه م كه م و كورپيه .

۷. بوونى خۇى نه پيگهاته ي كۆنكریت دا ده بيته هوى زه ر دبوونى رووى كۆنكريته كه نه ته مه نيكي دووردا .

۸. نه كارگه كانى به ره مه ينانى چيمه نتؤ پيويستمان به وزه يه كى زۆر زۆر هه يه .

پىكھاتە كىمىيە كانى چىمەنتى پۇرتلاندى ئاسايىھ (OPC):

Lime (CaO)	60 to 67%
Silica (SiO <sub>2</sub> )	17 to 25%
Alumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	3 to 8%
Iron oxide (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0.5 to 6%
Magnesia (MgO)	0.1 to 4%
Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> )	1 to 3%

ئەمەش سىفاتە باۋە كانى چىمەنتى پۇرتلاندى ئاسايىھ:

Table 1.1 chemical properties of portland cement :

Properties	Values
Specific Gravity	3.12
Normal Consistency	29%
Initial Setting time	65min
Final Setting time	275 min
Fineness	330 kg/m <sup>2</sup>
Soundness	2.5mm
Bulk Density	830-1650 kg/m <sup>3</sup>

## بەراورد لە نیوان کۆنکریتی ئاسایی و جیۆپۆلیمر دا :


**Table 1.1 Geopolymer concrete VS OPC:**

Properties	Portland Cement	Geopolymer	Remark
<b>Physical and mechanical Properties :</b>			
<b>Setting Time</b>	30 to 300mint	10 to 60 mint	Usually set faster than Portland cement, but depends on raw material reactivity and alkali concentration.
<b>Compressive Strength</b>	33-53Mpa after 28days	30-120 Mpa after 7days	Strength can tailored by optimizing raw material reactivity and alkali concentration.
<b>Durability</b>	Moderate	More durable than Portland cement	Geopolymer systems are Alumino- silicate based system which are resistant to acid attack.
<b>Environmental Impact :</b>			
<b>CO<sub>2</sub> emission</b>	800-900 kg/ton	150-200 kg/ton	CO <sub>2</sub> emission in geopolymer is during production of alkali hydroxide and silicate from carbonates.
<b>Embodied energy</b>	4000-4400 Mj/ton	2000-2400 Mj/ton	As is mostly uses of waste and by products with no embodied energy.


بەم شێوەیە دەبینین کە لە زۆر ڕوووە دەکریت سوود لەم جوۆرە کۆنکریتە وەرگیریت کە بە ھاوڕێی ژینگە ناسراوە چونکە لە ڕوویە کەووە بیجگە لە کەمی تیچوونی لە ڕووی ئابووریەوه ، ڕیژەییەکی زۆر کەم لە گازی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن دەکاتە ھەواوە بە بەراورد بە کۆنکریتی ئاسایی، ئەویش ئەبەر ئەووی بو بەرھەم ھێنانی یەك تەن چیمەنتۆی ئاسایی کارگەکانی نزیکە ٨٠٠ کگم بو ٩٠٠ کگم لە گازی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن دەکەنە ھەواوە. ئەمە لە ڕوویە کەووە . لە ڕوویەکی تریشەووە ئیەمە بو بە دەست ھێنانی ئەم جیۆپۆلیمرە خوڵمیشی پاشماوە فریادراوەکانی کارگەکان بە کارئەھێنین. کە بەم شێوەیە دووجار ھاوڕێی ژینگەییە. لە لایەکی ڕیژە ٧٥٪ دووانە ئۆکسید کەم ئەکات لە ھەوادا بەراورد بە ھەمان ڕێ کۆنکریتی ئاسایی کە چیمەنتۆی پورتلاندى ئاسایی بە کاربەھێنریت و لە لایەکی ترەووە ژینگە لەو خوڵمیش و پاشماوەی کارگەکانە ڕزگار دەکات کە ژینگە پێس ئەکەن و کارگەکان بە

پارەيەكى زۆر لە ناوچەى ژىيار و گوزەرانى ھاۋالاتيان دوورى دەخەنەو، بۇ ئەوھى زيان بە ژىنگە و زەوى كشتوكالى دانىشتوان نەگەيەنيت.

ئەم جۆرە تىكە ئەيە بۇ يەكەم جار لە لايەن پروفېسسورى فەرەنسى دەيشد ئوقيد دروستكرا لە سالى ۱۹۷۸، كە بىرۆكەى بەكارهينانى گىراوھى تفتى بەكارهينا ئەگەل مادەيەكى سروشتى يان پاشماوھى پيشەسازى كە مەرجى بنچىنەيى ئەم مادەيەدا برىتتە ئەوھى كە دەئەمەند بىت بە سىلكا (Si) و ئەلەمنيوم (Al). كە ئەم ماددانە كارىك دەكەن ئەگەل مادە تفتەكەدا و كىردارى پەلەرىن (polymerization process) روو ئەدات. لە ئە نجامى ئەم كارىكە مادەى لىكىنەر دروست دەبىت كە جىگەى چىمەنتۇ دەگىتەوھە لە تىكە ئەى كۆنكرىتى ئاسايىدا لە نيوان (چەو و لم و شىشا).



## Components (Material for geopolymer Concrete)



## **Manufacturing Process**

**Mix coarse and fine aggregate with fly ash for 3mint**



**Adding alkaline Solution + Extra water**



**Casting in to mold after mixing**



**Compaction and vibration then left in air**



**Specimens were heat cured in the oven with different**

## لايه نە باشەكانى كۆنكرىتى جيوپۆلىمەر برىتىن له :

۱. كاتى بەستنى كەمە له نىوان (۱۰ - ۶۰) دەقىقە دايه.
۲. هېزى بەرگرى بەرزە (High strength) له نىوان (۳۰-۱۲۰) ميگا پاسكائە دواى تەمەنى ۷رۇژى.
۳. هاوپىي ژىنگەيە بەهوى بۆ بەرھەم هېنانى رېژەيەكەيەكى زۆر كەم دووانە ئوكسىدى كاربۇن ئەكاتە هەواوۋە كە بەراورد بە چىمەنتۆى ئاسايى نزيكەى ۲۰٪. وه پاشماوۋە خوۋلى كارگەكان و هەندىك جور خوۋلەمېش بەكارديت كە ئەگەر لەم جورە كۆنكرىتەدا بەكارنەيەت ئەوا دەبنە هۆى ژەهراوى بوونى خاك و پېس بوونى ژىنگە.
۴. وزەيەكى زۆر كەمى ئەويت بۆ بەرھەم هېنانى بە بەراورد بە كۆنكرىتى ئاسايى.
۵. تەمەنى له كۆنكرىتى ئاسايى زياتره.
۶. عەزلى گەرما سەرما و دەنگى زياتره له كۆنكرىتى ئاسايى.
۷. بەرگرى سوتاندن (Fire resistance) و گرگرتنى زياتره له كۆنكرىتى ئاسايى.
۸. كېشى سووكتره (Low density) له كۆنكرىتى ئاسايى چونكە چرى كەمتره.
۹. بەرگەى مەوادى كېمىيىي زياتر ئەگرىت (Sulfate resistance).
۱۰. ئەم جورە كۆنكرىتە بەرگرى له ژەنگ ئەكات. ئەمەش بە مانايە دىت كە بەرەنگارى تىكچوون دەبىتەوۋە كە بە هۆى مادە كېمىيىيەكان و ھۆكارە ژىنگەيەكانى ترەوۋە دروست دەبىت.
۱۱. كۆنكرىتى جيوپۆلىمەر توناي هەناسەدانى بەرزە (Breathability) ئەمەش واىكردوۋە كە گونجاو بىت بۆ بەكارهينان لەو ناوچانەى كە شىدارىيان بەرزە.
۱۲. كۆنكرىتى جيوپۆلىمەر رېژەى كشان و چوونەوۋەيەكى كەمە , ئەمەش واتە له بوونى شى و ھۆكارە دەرەكەكانى تردا بە شىوۋەيەكى بەرچاۋ فراوان نابىت و بە شىوۋەيەكى بەرچاۋ كرژ نابىت. ئەمەش وا دەكات كە كە بژاردەيەكى جىگىرتىر بىت كاتىك له پىرۇژەكاندا بەكاردەهينرىت كە پىويستى بە پلەيەكى بەرزى مانەوۋە و بەرگرى له كەش و هەوا هەيە . سەرەپاي ئەوۋەش چىمەنتۆى جيوپۆلىمەر تايىبە تەندى عەزلى گەرمى باشى هەيە , ئەمەش واى كردوۋە كە گونجاو بىت بۆ بەكارهينان لەو بينايانەى كە پىويستيان بە پاراستنى زياتره له بەرامبەر پلەى گەرمى سارد يان ئالەبارى كەش و هەواى گەرم.



لايه نه نه رينيه كانى كۆنكریتی جیوپۆلیمەر :

۱. گرانى ماددهى تفت .
۲. ترسى ژهراوى بوون ههيه له كاتى تيكه ل كاردنى تفت و ماددهى پوزولانه و مادهكانى تر.
۳. له رووى كرداريه وه ناسان نيه نه و پله گهرميه به هه ئه له سه ر پرۆژه كان به رده ست بكریت بۆ مه به ستى مه ياندى مادده كان به يه كه وه . به لام نه توانریت بۆ كارگه كانى دروست كردنى قالبى كۆنكریتی ئاماده كرا و سوودى ئى ببينریت . چونكه نه و پله گهرميه له كارگه يه كدا نه توانریت فه راهم بكریت . وه سوودىكى گهره رى ترى نه م جوره (Precast) نه وه يه كه پيوست ناكات ۱۴ رۆژ و ۲۸ رۆژ چاوه رى بكه ين تا هيزى ته واوى خوى به رجه سته بكات , به ئكو له ماوه ي چهنه كاتر ميريكى كه م دا نه م كۆنكریتی جیوپۆلیمهره نه گاته نه و پهرى تواناى به رگرى بۆ هيزى په ستانى دهره كى و تواناى به كارهيئانى هه يه له بيناسازى دا .
۴. بۆ به ده ست هينانى مادده ي خۆله ميشى كارگه كان يان نه و كه ره سته خاوه ي كه ريزه ي سليكا و نه له منيۆمى زۆر بييت له سروشتدا , كارىكى ناسان نيه و نه گهر ده ستيش بكه وييت پرا و پر نه و بره مان ده ست ناكه وييت كه به شى هه موو پرۆژه كان بكات له يه ك كاتدا .
۵. پيوستى به پله يه كى گهرمى به رز هه يه به بۆ به ره هه مه يئان بۆ كردارى polymerization ئيستا تويزينه وه كان له سه ر نه وه نه كریت كه كارلىكى نه و گيراوه يه له پله ي ناسايى هه وا دا جى به جى بكریت و پيوستى به نه و پله گهرميه به رزه نه بييت . به لام هيشتا نه نجامى كۆتايى نه و ليكۆلينه وه و تويزينه وانه نه چوونه ته بوارى جى به جى كردنه وه .

نەو ھۆكارانەى كار نەكەنە سەر جۇرايەتى و ھىزى بەرگرى كۆنكرىتى جىئوپۆلىمەر :

۱. چرى ھايروكسىدى سۇدۇمەكە نە گىراوۋەكەدا.
۲. رېژەى ھايروكسىدى سىلكات /رېژەى ھايروكسىد سۇدۇم.
۳. رېژەى گىراوۋە تفتەكە بۇ بىرى خۇئمىشى بەكارھىنراو.
۴. رېژەى ئاۋ نە گىراوۋەكەدا.
۵. پلەى گەرمى فەراھەم كراۋ بۇ مەياندىن و قالىبوونى كۆنكرىتى جىئوپۆلىمەرەكە.
۶. بوونى خلتەى تر و مەۋادى لاۋەكى تر نە خۇئمىشى كارگەكان يان ھەرمەۋادىكى نەۋەلى تر كە نە سرووشت دا دابىن نەكرىت كە رېژەى سىلكا و نە نەمنىۋمى بەرزبىت.
۷. يەككە نە جۇرەكانى كۆنكرىتى جىئوپۆلىمەر بىرىتتە نە ( HySSIL ) كە كىشى كەمە كە نىزىكەى نىۋەى كىشى كۆنكرىتى ئاسايىيە و پىنج نەۋەنەى كۆنكرىتى ئاسايى عەزلى گەرما و سەرما نەكات و تواناى بەرگرى بۇ پەستان و قورسايى زۇر بەرزە.



HySSIL is as strong as normal concrete but only half as heavy

وردەكارى تېچوونى (نزىكە يى) بىرگە و تېچوونى گىشتى بۆيەك مەتر سىجا بۆھەرىيەك ئە كۆنكرىتى

ئاسايى و كۆنكرىتى جيوپۆلىمەر:

**Table 2. Detail of item and total cost of both OPC and Geopolymer concrete for one cubic metric:**

Consistence	Cost rate (usd/kg)	OPC		Geopolymer concrete	
		Mix content (Kg/m <sup>3</sup> )	Cost of the consistence (usd/m <sup>3</sup> )	Mix content (Kg/m <sup>3</sup> )	Cost of the consistence (usd/m <sup>3</sup> )
OPC	0.1	370	37	-	-
Fly ash	0.008	-	-	303.75	2.65
Ground granulated blast-furnace slag (GGBFS)	0.031	-	-	101.25	3.1
NaOH	0.12	-	-	40.5	4.86
Na <sub>2</sub> SiO <sub>2</sub>	0.12	-	-	101.25	12.65
Fine aggregate	0.0016	683	10.93	683	10.93
Coarse aggregate	0.0014	1289	18.04	1269	17.76
Water	0	148	0	40.5	0
<b>Total</b>		<b>2493.7 Kg/m<sup>3</sup></b>	<b>65.97 USD/m<sup>3</sup></b>	<b>2543.7 Kg/m<sup>3</sup></b>	<b>51.95 USD/m<sup>3</sup></b>

**Table 3. Chemical analysis and physical properties of local fly ash. Chemical composition:**

Oxides	Content %	Requirements of class1 N pozzolan1 (ASTM 618-02)
SiO <sub>2</sub>	35.99	≥ 70
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.83	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	27.70	
CaO	8.31	
MgO	1.18	
K <sub>2</sub> O	2.68	
Na <sub>2</sub> O	0.83	
SO <sub>3</sub>	2.79	Max. 4%
L.O.I	5.06	Max. 10%
<b>Physical properties *</b>		
Specific surface area1 m <sup>2</sup> /Kg	1650	-
Specific gravity	1.7	-

**Table 4. Chemical analysis of foreign fly ash:**

Oxide	Content, %
SiO <sub>2</sub>	56.29
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	28.12
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.32
CaO	2.21
MgO	0.98
SO <sub>3</sub>	0.67
Na <sub>2</sub> O	0.21
K <sub>2</sub> O	2.32
L.O.I	2.77

Chemical tests were conducted by national center for construction laboratories and research

**Table 5. Chemical requirements of natural pozzolan according to the ASTM C 6181 (ASTM C 618, 2002).**

Oxide composition	Pozzolan class F	Fly ash
SiO <sub>2</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , min. percent .	70	89.73
SO <sub>3</sub> , max. percent .	5	0.67
Loss on ignition <sup>1</sup> , max. percent .	6	2.77

**Table 6. Energy needs and CO<sub>2</sub> emissions for 1 ton of Portland cement and Rock-based Geopolymer cement.**

Energy needs (MJ/ton)	Calcination	Crushing	Silicate Sol.	Total (MJ/ton)	Reduction
<b>Portland Cement</b>	4270	430	0	4700	0
<b>GP-cement, slag by-product</b>	1200	390	375	1965	59%
<b>GP-cement, slag manufacture</b>	1950	390	375	2715	43%
<b>CO<sub>2</sub> emissions (tonne)</b>					
<b>Portland Cement</b>	1	0.02		1.02	0
<b>GP-cement, slag by-product</b>	0.14	0.018	0.05	0.208	80%
<b>GP-cement, slag manufacture</b>	0.24	0.018	0.05	0.308	70%

Table 6. Energy needs According to the US Portland Cement Association (2006), energy needs for Portland cement is in the range of 4700 MJ/tonne (average). The calculation for Rock-based geopolymer cement is performed with following parameters: - the blast furnace slag is available as by-product from the steel industry (no additional energy needed); - or must be manufactured (re-smelting from non granulated slag or from geological resources). In the most favorable case — slag availability as by-product — there is a reduction of 59% of the energy cement in comparison with Portland needs in the manufacture of Rock-based geopolymer cement. In the least favorable case —slag manufacture — the reduction reaches 43%. 4.2.1.2 CO<sub>2</sub> emissions during manufacture in the most favorable case — slag availability as by-product — there is a reduction of 80% of the CO<sub>2</sub> emission during manufacture of Rock-based geopolymer cement in comparison with Portland cement. In the least favorable case —slag manufacture — the reduction reaches 70%

## سەرچاوهکان :

- ASTM C618, (2002) “Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete”, American Society for Testing and Materials.
- Basil S. Al-Shathr, Tareq S. Al-attar, and Zaid A. Hasan (2015), “Optimization of Geopolymer Concrete Based on Local Iraqi Metakaolin”. The 2<sup>nd</sup> International Conference of Buildings, Construction and Environmental Engineering (BCEE2-2015), pp. 97-100.
- Davidovits, J. (2011) “Geopolymer Chemistry and Applications”, 3rd. edition, Institute Géopolymère, France.
- Duxson, P.A., Jimenez, A.F., Provis, J.L., Lukey, G.C., Palomo, A. and Van Deventer, J.S.J. (2007) “Geopolymer technology: the current state of the art”, Journal of Materials Science, Vol. 42, pp. 2917–2933.
- Hardjito, D. and Rangan, B. V. (2005) “Development and properties of Low- Calcium Fly Ash- based geopolymer Concrete”. Research Report GC-1, Faculty of Engineering, Curtin University of Technology.
- Iraqi Specification, No.45/1984, “Aggregate from Natural Sources for Concrete and Construction”
- Jian He, Yuxin Jie, Jianhong Zhang, Yuzhen Yu, Guoping Zhang (2013) “Synthesis and characterization of red mud and rice husk ash-based geopolymer composites”. Cement and Concrete Composites
- Kais J. Friehe, Dr. Waleed A. Abbas, and Samer H. Malik (2014) “Investigate about the Iraqi Attapulgitte Clay as a Mineral Admixture for Concrete”, Eng. &Tech. Journal, Vol. 32, Part A, No.10, pp. 2364- 2375
- Kirschner, A.V. and Harmuth, H. (2004) “Investigation of Geopolymer binders with respect to their application for building materials”, Ceramics, Vol. 48, Issus 3, pp.117-120.
- Lloyd, N.A. and Rangan, B.V. (2010) “Geopolymer Concrete with Fly Ash”, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Vol. 3, pp. 1493- 1504.
- Li, Z., Ding, Z. and Zhang, Y. (2004) “Development of sustainable cementitious materials”, International Workshop on Sustainable Development and Concrete Technology, Beijing, China.
- Malhotra, V. M. (1999) “Making concrete greener with fly ash” ACI Concrete International, 21, pp. 61-66.
- Malhotra, V. M. (2002) “Introduction: Sustainable development and concrete technology, ACI Board Task Group on Sustainable Development.” ACI Concrete International, 24(7); 22.
- Mehta, P. K. (2001) “Reducing the environmental impact of concrete”. ACI Concrete International, 23 (10); pp. 61-66
- Rangan, B.V. (2011) “Fly Ash-Based Geopolymer Concrete”, Proceedings of the International Workshop on Geopolymer Cement and Concrete, Mumbai, India, December, pp. 68-106
- Rattanasak, U., Pankhet, K., and Chindaprasirt, P. (2011). “Effect of chemical admixtures on properties of high-calcium fly ash geopolymer.” Int. J. Miner. Metall. Mater., 18(3), 364–369.
- Rovnaník, P. (2010) “Effect of curing temperature on the development of hard structure of Metakaolin-based Geopolymer”, Construction and Building Materials, Vol. 24, pp. 1176-1183.
- Wallah, S.E. and Rangan, B.V. (2006) “Low-Calcium Fly Ash-Based Geopolymer Concrete: Long-Term Properties”, Research.
- Kufa Journal of Engineering Vol. 9, No. 4, October 2018, P.P. 174-186 Received 5 December 2017, accepted 16 January 2018.

