

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مقدم لتسجيل صفة مهندس استشاري

(تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة)

إعداد المهندس / آراز محمد أمين محمد

2020

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

الخلاصة

يتوفر حالياً اعداد كبيرة من المضافات تستعمل لاغراض مختلفة في الصناعة الأنسانية وقد لا يكون من السهل اختيار المضاف الملائم منها . تم استخدام نوعين من المضافات هما (Sika grout 214) و(Conplast Wp₁₀₀) بالنسب (6%) على التوالي من وزن السمنت وبدلاً عنه الى الخلطة الخرسانية بمقاس أقصى للركام الخشن (10) ملم .

أظهرت النتائج زيادة في (مقاومة الانضغاط ، شد الانفلاق والكتافة الجافة) وانخفاض في نسبة الامتصاص بالنسبة (18.3% ، 21.5% ، 29.4%) و (37.2%) على التوالي بعمر 28 يوم مقارنة بالخلطة الخرسانية المرجعية.

INFLUENCE OF ADMIXTURES USING ON SOME OF CONCRETE PROPERTIES

ABSTRACT

There are a lot of admixtures with different uses in the construction industry but it is not easy to choose the suitable admixture.

The (conplast Wp₁₀₀), (sika grout 214) with (2%, 4%, 6%) and (5%, 15%, 30%) respectively have been used by weight and substitution of cement to the concrete mixture using (10) mm maximum size of coarse aggregate.

The results showed increasing in (compressive, strength, splitting tensile strength, dry density) and reduction in absorption by (29.4%, 21.5%, 18.3%) and (37.2%) respectively for (28) days test compared with the reference concrete mixture.

المقدمة

لقد حرص الانسان منذ اقدم العصور على توفير بيئة ملائمة للسكن ، كما طور معاجاته للظروف البيئية المحيطة به من خلال التجارب المستمرة والخبرة المتراكمة في ممارسة البناء فأستطيع ان يتعرف

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

على خصائص مواد البناء ثم استخدامها بأقصى فعالية لتنمية احتياجاته ومتطلباته [1] . والخرسانة هي مادة طرية تعمل من خلط الأسمنت والماء والرمل والحسى او الحجارة المكسرة او اي مادة اخرى مشابهة لها ويشكل الركام (الحسى والرمل) النسبة الاكبر في الخليط اذ تتراوح نسبة في الخرسانة الاعتيادية ما بين (60 - 80)% من الحجم الكلي للخرسانة [2] . وشهدت صناعة الخرسانة في العقود الاخيرة تطوراً كبيراً تمثل في انتاج انواع جديدة منها لتشييد منشآت خرسانية موثوق بها وبخواصها من حيث القدرة على تحمل الضغوط المسلطة عليها والديمومة العالية مع سهولة التنفيذ [3] .

وتعرف المضافات بأنها المواد التي تضاف إلى الخرسانة او المونة او عجينة الأسمنت خلال عملية الخلط لتحسين خاصية معينة او عدد من الخواص عندما تكون بحالة طرية او خلال مرحلة تجمدها (Setting) او معالجتها (Curing) وتصنف المضافات عادة تبعاً للغرض الرئيسي من استعمالها وان العديد من هذه المضافات تؤثر في اكثربنها خاصية للخرسانة واحياناً تؤثر في خواص مرغوبة للخرسانة بصورة معكوسه اي قد تحسن خاصية معينة وفي نفس الوقت قد يكون لها تأثير سلبياً على خاصية اخرى . ان التأثيرات النوعية للمضاف تعتمد على عدد من المتغيرات كنوع المضاف وكميته وتركيبه الكيمياوي او محتوى الاسمنت في الخليط ونوعه وتركيبه الكيمياوي أو وقت اضافة المضاف الى الخليط وغيرها من المتغيرات [4] .

هدف البحث

ان الهدف الاساسي من البحث هو لمعرفة تأثير المضافات (Conplast Wp₁₀₀) و (Sika grout) و (214) وبنسب معينة من وزن الاسمنت الى الخرسانة ودراسة المتغيرات في قيم ونتائج ونسب (مقاومة الانضغاط ، مقاومة شد الانفلاق والامتصاص) مقارنة بالخلطة المرجعية .

المواد المستعملة

1- الاسمنت Cement

تم استخدام الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي العراقي نوع طاسلوجة حيث تم اجراء التحاليل الكيميائية والفيزياوية في المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية وهو مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (5) لسنة 1984 [5] . والجدولين (1،2) يمثلان الفحوصات للسمنت .

2- الركام الناعم Fine Aggregate

تم استخدام رمل الأخضر وكان مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 [6] وضمن منطقة التدرج رقم (3) وكثافته النسبية هي 2.64 والسبة المئوية للاملاح وامتصاص هي (0.38 , 0.065) على التوالي والجدول 3 يمثل التدرج للرمل .

- الركام الخشن Coarse Aggregate 3

تم استخدام حصى نهري من منطقة التاباعي بمقاس اكبر لا يزيد عن (10) ملم . والجدول رقم (4) يمثل التدرج للحصى المستخدم وبوزن نوعي ونسبة املاح وامتصاص هي (2.65 , 0.42 , 0.07 . على التوالي وكان مطابقاً للمواصفة القياسية العراقية رقم (45) لسنة 1984 [6] .

Conplast Wp₁₀₀ - 4

وهو مسحوق أبيض اللون وخصائصه كما مثبت في الجدول رقم (5) للشركة المنتجة

Sika grout 214 - 5

هو مركب اسمنتى رمادي اللون والمواصفات الفنية كما مثبتة في الجدول رقم (6) للشركة المنتجة .

6- الماء

تم استخدام واستعمال الماء الصالح للشرب لجميع الخلطات الخرسانية والانصاج .

الخلطات الخرسانية

تم استخدام خلطة خرسانية مرجعية بنسب وزنية (1 : 2 : 4) ونسبة w/c مساوية الى 50% . والجدول رقم (7) يبين مكونات الخلطات الخرسانية عند اضافة المادتين (conplast wp₁₀₀) و (Sika grout 214) .

مناقشة النتائج

Mcrosive Strength مقاومة الانضغاط

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

تم الفحص بموجب المواصفة (B.S. 1881,part 116 - 83) [7] ومن جدول رقم (8) والأشكال (1,2) أشرت زيادة في جميع قيم مقاومة الانضغاط عند الفحص للاعمر (3 ، 7 ، 28) يوم غمر بالماء وهذا يتطابق مع [8] عند استخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي وان نسبة مقاومة الانضغاط في (28) يوم فحص الى مقاومة انضغاط (7) يوم فحص كانت ضمن الحدود بين (1,3 - 1,7) وبسبب تفاعلات الاماهة مع مرور وقت الغمر والفحص مما يؤثر على نمو مقاومة الانضغاط للخرسانة كما وان استخدام نسبة (4%) من المضاف (conplast wp₁₀₀) للخلطة (G2) حسن من مقاومة الانضغاط بنسبة (4.7%) بعمر فحص (28) يوم مقارنة بالخلطة المرجعية والسبب يرجع الى أن استخدام (4%) من المضاف قد ازدادت الكثافة الجافة من (2350) كغم / م³ للخلطة المرجعية (Ref) الى (2470) كغم / م³ وهذا ينطبق مع ما جاء به الباحث [9] وكذلك بسبب الانخفاض لنسبة الماء / السمنت في الخلطة (G₂) الى (47%) فأزدادت المقاومة وهذا يؤكّد ما جاء به الباحثين [10 ، 11]. ولنفس الاسباب الواردة اعلاه فأن استخدام المضافين معاً (30%) من الـ (Sika grout 214) و (4%) من (conplast wp₁₀₀) للخلطة (G₇) كان له تأثير واضح في التقليل من نسبة الماء / السمنت وبما يعادل (82%) من نسبة الماء / السمنت في الخلطة المرجعية وازدادت الكثافة الجافة بنسبة (20.8%) مقارنة بالخلطة المرجعية وبالتالي اظهرت زيادة في مقاومة الانضغاط بنسبة (29.4%) عن مقاومة الانضغاط للخلطة المرجعية .

مقاومة شد الانفلاق Splitting tensile Strength

تم الفحص بموجب المواصفة القياسية (B.S - 1881 - 1989) [12] واستخدم القانون التالي لايجاد مقاومة شد الانفلاق

$$F_{st} = \frac{2p}{\pi d L} \quad (1)$$

حيث ان :

p : مقدار قوة التحمل بـ (نيوتن)

π : النسبة الثابتة

d : قطر الاسطوانة (ملم)

L : ارتفاع الاسطوانة (ملم)

ومن الجدول رقم (9) والأشكال (3 ، 4) وعلاقة ذلك بجدول رقم (8) و الخاص بمقاييس مقاومة الانضغاط يتضح بأن مقاومة شد الانفلاق تزداد مع زيادة مقاومة الانضغاط ولجميع النماذج الخرسانية التي تم

فحصها ولكل الأعمر وهذا ما يؤكد [5] كما وان مقدار الزيادة في مقاومة شد الانفلاق بالاعمار المبكرة (7) يوم فحص تراوحت بين (3% الى 24.3% من G₂ الى G₇) في حين حصلت زيادة في مقاومة شد الانفلاق عند الفحص بعمر (28) يوم بنسبة تراوحت بين (2.3% الى 21.5%) لنفس المجموعتين هذا ما تؤكد الموصفات للمضاف (Sika grout 214) عند الأعمر المبكرة ولنفس الاسباب الواردة في مناقشة نتائج مقاومة الانضغاط فإن أفضل نتيجة تم الحصول عليها هي (G₇) بزيادة (21.5%) مقارنة بمقاومة شد الانفلاق للخلطة المرجعية عند الفحص بعمر (28) يوم .

Dry Density and Absorption

اعتمدت الموصفة (A.S.T.M - 567 - 1985) [13] بالنسبة للكثافة الجافة وتم استخدام القانون التالي في الحصول على قيمها

$$\gamma_{dry} = \frac{W_{dry}}{V} \quad (2)$$

حيث ان :

$$W_{dry} : \text{وزن النموذج الجاف (كغم)} \\ V : \text{حجم النموذج (الأسطوانة) (م}^3\text{)} \\ \gamma_{dry} : \text{الكثافة الجافة كغم / م}^3$$

وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للامتصاص فقد اعتمدت الموصفة (B.S. 1881 , part 122 - 1989) واستخدم القانون التالي للحصول على النسبة المئوية للامتصاص وكما يلي

$$Ab\% = \frac{W_2 - W_1}{W_2} \times 100 \quad (3)$$

حيث ان :

$$Ab\% : \text{النسبة المئوية للامتصاص} \\ W_2 : \text{معدل الوزن الرطب للنموذج (غم)} \\ W_1 : \text{معدل الوزن الجاف للنموذج (غم)}$$

ومن جدول رقم (10) يتضح بأن هناك زيادة نسبية في الكثافة الجافة وأنخفاض في النسبة المئوية للامتصاص ولجميع النماذج مقارنة بالخلطة المرجعية وهي تتطابق مع اي زيادة في مقاومة الانضغاط بقابلها زيادة في الكثافة الجافة وأنخفاض في النسبة المئوية للامتصاص . ان زيادة كثافة كل الخلطات

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

في هذا البحث حيث تراوحت بين (2350) كغم / م³ في الخلطة المرجعية (Ref) الى (2780) كغم / م³ في (G₇) عند اضافة المضافين (30%) من الـ (Sika grout 214) و (4%) من الـ (conplast₁₀₀) معاً الى الخلطة المرجعية وبالتالي زيادة في مقاومة الانضغاط ومقاومة شد الانفلاق الواردة نتائجها في الجدولين (8 ، 9) حيث تمثل نسبة (مقاومة الانضغاط / الكثافة) عاملًا جيدًا في أثبات فعالية الخرسانة حيث يعطي أزيداد هذه النسبة مؤشرًا جيدًا للاستغلال الامثل للمواد الأولية وطرائق الانتاج حيث نسبتها (0.0125) للخلطة المرجعية (Ref) في حين أصبحت (0.0137) للخلطة (G₇) [6] وكذلك الحال ينطبق على النسبة المئوية للامتصاص فقد انخفضت هذه النسبة بين (11.2% ، 37.2 %) على التوالي لـ (G₁ ، G₇) مقارنة بالنسبة المئوية للامتصاص في الخلطة المرجعية (Ref) وهو أمر طبيعي جداً حيث ان زيادة الكثافة الجافة تعني أقل نسبة فراغات وبالتالي أقل نسبة امتصاص .

الاستنتاجات

من خلال النتائج التي تم الحصول عليها في البحث نستنتج ما يلي :

- ازدادت قيم مقاومة الانضغاط ومقاومة شد الانفلاق ولجميع النماذج بزيادة مدة الغمر بالماء .
- زيادة نسبة المضاف (Conplast wp₁₀₀) من (2% ، 4% ، 6%) أدى الى زيادة في مقاومة الانضغاط بالنسبة (0.3% ، 2.54% ، 4.7%) على التوالي مقارنة بمقاومة انضغاط الخلطة المرجعية عن الفحص بعمر (28) يوم .
- ازدادت مقاومة الانضغاط عند استخدام المضاف (Sika grout 214) بالنسبة (15% ، 30%) بـ (5%) مقارنة بمقاومة الانضغاط للخلطة المرجعية عند الفحص بعمر (28) يوم .
- ازدادت نسبة مقاومة الانضغاط عند اضافة (4%) من (30%) من الـ (conplast wp₁₀₀) و (29.4%) معاً بـ (sika grout 214) مقارنة بمقاومة انضغاط الخلطة المرجعية عند الفحص بعمر (28) يوم .
- عند استخدام المضاف wp₁₀₀ conplast بنسبة (6% ، 4% ، 2%) ادى الى زيادة في مقاومة شد الانفلاق بالنسبة (0.38% ، 2.3% ، 5%) على التوالي بمقاومة شد الانفلاق للخلطة المرجعية بعمر فحص (28) يوم .

6- أفضل نتيجة لمقاومة شد الانفلاق عند اضافة (30%) من (Sika grout 214) و (4%) من (conplast wp₁₀₀) معاً حيث تم الحصول على زيادة نسبة (21.5%) مقارنة بمقاومة شد الانفلاق للخلطة المرجعية عند الفحص بعد عمر (28) يوم .

7- تم الحصول على انخفاض في النسبة المئوية للامتصاص بـ(37.2%) مقارنة بالخلطة المرجعية عند اضافة (30%) من الـ (conplast wp₁₀₀) و (4%) من الـ (sika grout 214) معاً.

8- ازدادت الكثافة الجافة عند استخدام المضافين ولجميع النماذج وكانت افضل كثافة جافة بزيادة ونسبتها (18.3%) مقارنة بالكثافة الجافة للخلطة المرجعية عند استخدام المضافين معاً ونسبة (30%) من (conplast wp₁₀₀) و (4%) من الـ (Sika grout 214) .

المصادر

[1] روفا ، فارس موسى ، "تأثير اضافة حبيبات مواد عازلة الحرارة الى الخرسانة المستخدمة في البناء على الموصليات الحرارية ومقاومة الانضغاط" مجلة التقني ، مجلد 24 ، العدد 2 ، 2011 .

[2] Neville , A. M. , " Properties of concrete " , 3rd Ed. , Pitman publishing company , pp. 605 – 615 , 1999 .

[3] صالح ، شاكر احمد وسلمان ، غزوan عبد الصمد ، "تأثير اضافة الياف الكربون على خواص الخرسانة ذاتية الرص" ، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 29 ، العدد 14 ، 2011 .

[4] الخلف ، مؤيد نوري ويونس ، هناء عبد ، "المضافات الخرسانية" ، وزارة التعليم العالي ، الجامعة التكنولوجية ، 1991.

[5] المواصفة القياسية العراقية رقم (5) لسنة 1984 ، "الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

[6] المواصفة القياسية العراقية رقم (45) لسنة 1984 ، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

[7] B.S. 1881 , part 116 – 83 "Method for Determination of compressive strength of concrete cubes british standard institute .

. pp 449 – 1985 [8] أي . نيفيل ، " خواص الخرسانة " مؤسسة المعاهد الفنية ، الطبعة 1985 –

[9] الجميلي ، ابراهيم احمد والنعمن ، بيان سالم والحديثي ، عبد القادر اسماعيل ، " الخرسانة البوليمرية الخالية من الركام الناعم وخواصها الميكانيكية " المجلة العراقية للهندسة المدنية ، ايلول ، . pp57 ، 73 ، 2001

[10] A Hummel, Das Beton – ABC (Berlin, W, Enst, 1959).

[11] T.C powers , The non – evaporable water content of hardened portl and cement paste : its significance for concrete research and its method of determination , A. S. T. M. Bull. No 158 pp 68 – 76.

[12] British Standard Institution (B.S, 1881, part 3, 1989), "Method of testing Hardened concrete "1989.

[13] American Society for testing and materials C – 567 – 85 "Standard test for unit weight of structure" Light weight concrete annual book of ASTM, standards vol. 04, 02, 1989, pp 277 – 279.

[14] British standard Institute, (B.S – 1881, part 122) "Method for determination of water Absorption", 1988, pp. 75 – 78.

جدول ١ التحليل الكمياوي * لنسب مكونات السمنت المستعمل وحدود المواصفة القياسية العراقية رقم (٥)
لسنة 1984

Compound Composition	Abbreviation	Percentage By Weight	Limits of Iraqi Specification No.5 / 1984
Silica (%)	SiO ₂	21.51	–
Lime (%)	CaO	64.71	–

Alumina (%)	Al_2O_3	5.56	—
Iron Oxide (%)	Fe_2O_3	3.09	—
Sulfate	SO_3	2.52	2.8% <
Magnesia (%)	MgO	2.13	5% ≤
Loss On Ignition (%)	L.O.I	1.66	4% ≤
Lime Saturation Factor	L.S.F	0.91	0.66-1.02
Insoluble Residue (%)	I.R	1.15	1.5 ≤

* اجري الفحص بواسطة المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية (NCCLR)

جدول 2 الخواص الفيزيائية* للسمنت المستعمل في البحث

Physical Property	Test result	Limits of sp.N0
Specific Surface Area (m ² /kg)	369	230 (min)
Set tins time (u.app.)		
Initial hrs:min	2: 00	0:45 (min)
Final hrs :min	3:35	10:0 (max)
Compressive strength (70.70) mm cub N/mm ²		
3 days	24.98	15 (min)
7 days	29.73	23 (min)

* اجري الفحص بواسطة المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية (NCCLR)

جدول 3 يمثل تدرج الرمل

حدود المعاصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984	% المارة	رقم المنخل (ملم)
90 – 100	99	4.75
75 – 100	87	2.23
55 – 90	76	1.18
35 – 53	47	0.6
8 – 30	18	0.3
0 – 10	6.4	0.15
0 – 3	1.2	0.075

جدول 4 يمثل تدرج الحصى

حدود المعاصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984	% المار	رقم المنخل (ملم)
100	100	12.5
85 – 100	99	9.5
0 – 25	18	4.75

تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة

0 - 5	1.8	2.23
-------	-----	------

جدول 5 يمثل خواص الـ Conplast Wp₁₀₀ للشركة المنتجة

Appearance	White powder
Bulk density	Approximately 0.8 kg / litter
Chloride content	Nill to 8.5 5075

جدول 6 يبين المواصفة الفنية لـ Sika grout 214

رمادي	اللون
2.2 كغم / لتر	الكتافة (20) ⁰ م م
اكیاس 25 كغم	التعبئة
12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الاصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

جدول 7 يبين مكونات الخلطات الخرسانية المختلفة

Sample	Cement Kg	Sand Kg	Gravel Kg	w/c %	Sika %	Conplast wp100
Ref	300	600	1200	50	-	-
G ₁	294	600	1200	48	-	2
G ₂	288	600	1200	47	-	4
G ₃	282	600	1200	49	-	6
G ₄	285	600	1200	50	5	-
G ₅	255	600	1200	48	15	-
G ₆	210	600	1200	44	30	-
G ₇	198	600	1200	41	30	4

جدول 8 يمثل نتائج مقاومة الانضغاط للنماذج الخرسانية المختلفة

S. No	Compressive strength N/ mm ²		
	3 days	7 days	28 days
Ref	15.2	20.5	29.5
G ₁	15.4	21.5	30.25

G ₂	15.6	22.9	30.9
G ₃	15.4	22.1	29.6
G ₄	17.9	22.41	30.5
G ₅	18.9	24.8	34.4
G ₆	20.8	26.9	36.6
G ₇	21.3	27.1	38.2


جدول 9 يمثل نتائج مقاومة شدة الانفلاق للنماذج الخرسانية المختلفة

S. No	Splitting tensile strength N/ mm ²		
	3 days	7 days	28 days
Ref	3.35	4.68	5.2
G ₁	3.42	4.82	5.32
G ₂	3.48	4.98	5.46
G ₃	3.36	4.7	5.22
G ₄	3.52	5.04	5.59
G ₅	3.81	5.41	5.98
G ₆	3.99	5.65	6.11
G ₇	4.15	5.82	6.32


جدول 10 نتائج الكثافة الجافة والسبة المئوية لامتصاص نماذج الخلطات الخرسانية بعمر (28) يوم

S. No	Dry density (Kg / m ³)	% Absorption
Ref	2350	4.3
G ₁	2450	3.82
G ₂	2470	3.64
G ₃	2355	3.22
G ₄	2543	3.62
G ₅	2646	3.44
G ₆	2700	2.91
G ₇	2780	2.70


تأثير استخدام المضافات على بعض خواص الخرسانة




شكل 1 يمثل العلاقة بين مقاومة الانضغاط ومرة المعالجة بالماء



شكل 2 يمثل قيم مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم لخلطات خرسانية مختلفة



شكل 3 يمثل قيم مقاومة شد الانفلاق (N/mm^2) والنسبة المئوية لامتصاص لنماذج مختلفة من الخلطات الخرسانية بعمر فحص (28) يوم غمر بالماء



شكل 4 يوضح النسبة المئوية لزيادة مقاومة شد الانفلاق بأعمار الفحص (3 , 7 , 28) يوم للخلطات الخرسانية المختلفة مقارنة بالخلطة المرجعية