

# Recycling Crushed Brick

## use as sub base

---

Researched By  
Ari Ali  
2024

## Recycling of broken bricks Use as Sub-base Type A in street construction

Through this research I have tried to make it a field source in the field of engineering for all those who serve in this field if information I think it is necessary to joint environmentally friendly with build together.

I would like to thank all my colleagues who have always benefited from their suggestions and information that encouraged me in the beginning of the idea and helped me in the stages of preparing the sample work.



## introduce:

Recycling is one of the most popular sciences in developed countries, which depends on the materials used for reconstruction.

Most countries are looking for a way out of the large amount of waste that is generated to clean up the environment and take advantage of the absence of waste Recovery of their waste, for example, the waste of buildings and roads that are old enough to be renovated with a large amount of construction materials , and manufacturing factories Builders are not exempt from these materials as a result of damage or inadequacy in terms of shape and size It will be very expensive to remove and allocate a large area for it.

In this brief review, I focused on Sirwan Brick Factory, which has been producing small size bricks for 35 years, during which time their waste materials have increased We estimated that about 60,000 cubic meters of bricks were damaged on an area of 2 two acres.

We thought of a way to get rid of the waste that can be used to build roads under asphalt and concrete layers such as sub-base layers require less and be environmentally very beneficial

On an area of 12,500 m<sup>2</sup>, a fuel storage and truck parking area were required to be constructed Yerman reused the waste materials (broken bricks damaged by the factory) towards two benefits:

First, it was to get rid of the material that had covered a large area and defaced the nature of the area.



Second / to accomplish the work with a little cost effort.

First, we planned to use 25cm thick as sub grade layer, then 20cm subbase layer type A and then 10cm bitumen stabilizer.

After our materials were harvested with the equipment, we sent the samples to the laboratory for the necessary tests and compared the results with the Irai Standard Specifications for Roads and Bridges From the results we found that we can use this material but it requires fine mixing Increasing the bonding strength of the resulting mixture, repeatedly testing for greater certainty in the methods of mixing, we concluded that we could do our job The whole process is similar to the Irai Standard Specifications for Roads and Bridges.

It is noteworthy that the cost of this process was less than the direct purchase of materials (sub base Type A) because it required the least cost They were transferred to the same workplace, but for a longer period of time, the main reason for this process was to get rid of the material.

## Stages of work:

### \* First Trial:

1. Taking 500 km as an example of waste brick.
2. Using a breaking device, we created a sample of type A that was a mixture of broken bricks alone.

3-Receiving 300 km with suitable material for filling under the sub grade layer.

4. Both samples were taken to the laboratory for the necessary tests

CBR, MDD, L.L, P.L, P.I

5. After the results we found that the broken brick mixture alone cannot be used in the sub-base layer as type A because it was not comparable to the Irai Standard Specifications for Roads and Bridges Because of the lack of adhesive materials, we had to conduct another trial (as in all four reports 211A,211B,211C,211D)





خانه‌ی تهند ازیاری سه‌کو - تاچیگاهی کنرسه‌ی پیتاساری  
دار سکو الهندي - مختبر المواد الافتائیه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

دروستکردن شوینی و ستابی باره‌ه نگری سوت‌هه‌نی به روایه‌ری ۱2,500

Requested by کارگاهی خشتن سیچوان Let No. 02 on 01/02/2017

Rep. No.: 211 A2

Contractor کارگاهی خشتن سیچوان

Date: 01/02/2017

**Moisture-Density Relations Test (AASHTO DESIGNATION: T180)**


Date	موادی خشتن (ورده‌کار)	Mold No.	2
		Volume of the Mold cc	2110.51
1/2/2017			

**Dry Density**

Trial number	1	2	3	4	5
Mass of mold + Soil	9440	9550	9740	10170	10120
Mass of Mold	5860	5860	5860	5860	5860
Bulk Mass of Compacted Soil	3580	3690	3880	4310	4260
Bulk Density	1.696	1.748	1.838	2.042	2.018
Moisture Content	10.63	14.26	17.48	21.40	25.35
Dry Density	1.53	1.53	1.56	1.68	1.61

**% Moisture Content**

Container No.	55	1	49	89	67	17	6	47	16	77
Weight of Container	182.5	186.4	182.9	185.9	183.1	185.03	186.2	185.25	186.4	185.37
Weight of wet soil + cont.	434.5	418.1	378	405.53	418.7	436.42	398.16	380.76	411.9	391.56
Weight of Dry Soil+cont.	410.5	395.6	354	377.8	384.1	398.49	360.67	346.41	366.2	349.89
Weight of Water	23.93	22.52	24.02	27.78	34.57	37.93	37.49	34.35	45.61	41.67
Weight of Dry Soil	228	209.2	171.1	191.9	201	213.46	174.47	161.16	179.8	164.52
Moisture Content	10.49	10.77	14.04	14.48	17.20	17.77	21.49	21.31	25.37	25.33
Average Moisture Content	10.63		14.26		17.48		21.40		25.35	



Maximum Dry Density (MDD) = 1.682

Optimum Moisture Content (OMC) = 21.7

Manager





خانه‌ی تهند ازیاری سه کو - تاچیگاهی کهربادی پیناسازی  
دار سکو الهندي - مختبر المواد الافتائیه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

دروستکردنی شوینی و مستانی بارهه تگری سوتهمه نی به روویدری 12,500 م<sup>3</sup>

Requested by كارگاه خشتنی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Rep. No.: 211 A2

Contractor كارگاه خشتنی سیروان

Date: 01/02/2017

**Moisture-Density Relations Test (AASHTO DESIGNATION: T180)**


Date	موادی خشتنی (ورده کاو)	Mold No.	2
		Volume of the Mold cc	2110.51
1/2/2017			

**Dry Density**

Trial number	1	2	3	4	5
Mass of mold + Soil	9440	9550	9740	10170	10120
Mass of Mold	5860	5860	5860	5860	5860
Bulk Mass of Compacted Soil	3580	3690	3880	4310	4260
Bulk Density	1.696	1.748	1.838	2.042	2.018
Moisture Content	10.63	14.26	17.48	21.40	25.35
Dry Density	1.53	1.53	1.56	1.68	1.61

**% Moisture Content**

Container No.	55	1	49	89	67	17	6	47	16	77
Weight of Container	182.5	186.4	182.9	185.9	183.1	185.03	186.2	185.25	186.4	185.37
Weight of wet soil + cont.	434.5	418.1	378	405.53	418.7	436.42	398.16	380.76	411.9	391.56
Weight of Dry Soil+cont.	410.5	395.6	354	377.8	384.1	398.49	360.67	346.41	366.2	349.89
Weight of Water	23.93	22.52	24.02	27.78	34.57	37.93	37.49	34.35	45.61	41.67
Weight of Dry Soil	228	209.2	171.1	191.9	201	213.46	174.47	161.16	179.8	164.52
Moisture Content	10.49	10.77	14.04	14.48	17.20	17.77	21.49	21.31	25.37	25.33
Average Moisture Content	10.63		14.26		17.48		21.40		25.35	



Maximu Dry Density (MDD) = 1.682

Optimum Moisture Content (OMC) = 21.7

Manager





خانه‌ی هندزیاری سه‌کو - تاپ‌گاهی کهرباسی‌ی بین‌سازی  
دار سکو الهندي - مختبر الماد الانشائيه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

Project Name دروستردنی شوینی و مستانی بارهه نگری سوتهمدنی بهروزیه 12,500

Requested by کارگاهی خشتی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Contractor کارگاهی خشتی سیروان


Rep No.: 211 B1

Location: ترابیه Material.

Date: 04/02/2017

**Liquid & Plastic Limit tests for ترابیه Material.**

Test type	L.L		L.L		L.L		P.L		P.L	
Test No.	1		2		3		1		2	
No. of blows	13		21		36					
Can No.	278	288	87	272	139	37	12	55	249	3
Wt of Can + Wet sample	54.26	53.92	73.69	56.32	54.91	55.96	66.13	60.25	53.16	65.53
Wt. of Can + Dry sample	51.96	51.54	71.89	53.98	52.95	54.14	65.3	59.7	52.41	64.81
Wt. of Can	46.23	45.69	67.31	47.93	47.73	49.31	62.32	57.68	49.71	62.25
% Moisture Content	40.1	40.7	39.3	38.7	37.5	37.7	27.9	27.2	27.8	28.1
Average % Moisture Content	40.4		39.0		37.6		27.5		28.0	



**Results**

Liquid limit, LL % = 39  
Plastic Limit, PL % = 28  
Plastisity index PI % = 11

**Manager**





**FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.**

**خانهٔ هندزیاری سه‌کو - ٹائپ‌گھبی کورسیٰ پیاسازی  
دار سکو الہنسی - مختبر المواد الائنسائیہ**

Project Name دروستکردنی شوینی و مستانی بارهه لگری سوتہ مدنی به پوچھہ ری ۱۲,۵۰۰ م

Requested by کارگردان خشتم سیروان Let No. 02 on 01/02/2017


Rep. No.: 211 B2

Contractor کارگردان خشتم سیروان

Date: 04/02/2017

Location: ورکراو مواد خشتم Material.

Test type	L.L	L.L	L.L	P.L	P.L
Test No.					
No. of blows					
Container No.					
Cont.+Wet sample A					
Cont.+Dry sample B					
Container C					
Water A - B W1					
Sample B-C W2					
Water cont.					
Average Water cont					



**Manager**





خانهٔ هندزایاری سه کو - تاپیگاهی کهرباسه‌ی پیش‌سازی  
دار سکو الهندسی - مختبر المواد الاصناییه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

دروستکردنی شوپینی و دستانی بارهه نگری سوت‌همنی به بوبیدری 12,500 مم

Requested by لئو نو. 02 on 01/02/2017

Rep. No.: 211 C1

Contractor کارگاهی خشتی سیروان

Date: 04/02/2017

California Bearing Ratio for ترابیه Material.

Blows Per Layer	10	30	65		
Total Layers	5				
Standard & Method	AASHTO T 193-99 & T 180-01				
Surcharge Wt gm	4540	4540	4540		
Mold No.	4	6	14		
Mold Wt gm	3254	3269	3415		
Mold Volume cm <sup>3</sup>	2314	2311	2292		
Wt of Wet (Specimen+Mold) gm	7550	7800	8150		
Wet Density gm/cm <sup>3</sup>	1.86	1.96	2.07		
Dry Density gm/cm <sup>3</sup>	1.58	1.66	1.75		
Average % M.C Before Scoking	18				
Can No.	47	4	90	16	63
Can Wt gm	185.25	185.08	184.69	186.44	183.02
Wt of (Wet Sample+Can) gm	387.15	371.03	348.79	366.46	353.39
Wt of (Dry Sample+Can) gm	343.58	331.24	318.14	333.62	322.94
% Moisture content (M.C)	27.52	27.22	22.97	22.31	21.76
Average % M.C After Scoking	27.4				
Piston Area mm <sup>2</sup>	1935				
Load Reading (Kn) @ Penetrations	Penetration mm	Load Kn	Stress Mpa	Load Kn	Stress Mpa
	0	0	0	0	0
	0.64	0.21	0.11	0.33	0.17
	1.27	0.34	0.18	0.56	0.29
	1.91	0.45	0.23	0.7	0.36
	2.54	0.54	0.28	0.8	0.41
	3.81	0.68	0.35	0.95	0.49
	5.08	0.78	0.4	1.03	0.53
% CBR@	7.62	0.93	0.48	1.25	0.65
	2.54		4.1		5.9
Standard Stress @	5.08		3.9		5.1
	2.54			6.9 Mpa	
	5.08			10.3 Mpa	
Swell dial Reading @	Initial	0.0	0.0	0.0	0.0
	After 24 hr	220	151	151	151
	After 48 hr	250	225	195	195
	After 72 hr	250	225	195	195
	After 96 hr	250	225	195	195
	After 120 hr				
	After 144 hr				
Change in length in mm during soaking		2.5	2.25	1.95	
Initial Sample Length mm		116.43	116.43	116.43	
% Swell		2.15	1.93	1.67	

Manager

C1

Seko Confidential

Page 1





FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

خانهٔ تلقیکنی کهروسی پیمانسازی  
دار سکو الهندسی - مختبر المواد الاصنایعی

Project Name دروستکردنی شوپینی و دستانی بارهه نگری سوتهمه‌منی به دووبدری 12,500 م<sup>3</sup>



Requested by اکارگاهی خشتنی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Contractor کارگاهی خشتنی سیروان

Rep. No.: 211 C1

Date: 04/02/2017

### California Bearing Ratio for ترابیه Material.



Maximum Dry Density (MDD)= 1.744

% CBR @ 95% of MDD = 5.8  
% Swell= 2

Manager

C1

Seko Confidential

Page 2





**خانهٔ هندزایاری سه‌کو - تاپیگاهی که‌رسه‌ی بین‌سازی  
دار سکو الهندسی - مختبر المواد الانتشائیه**

**FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.**

**Project Name** درستکردن شوپنی و دستانی بارهه نگری سوت‌همنی به بوده‌دری 12,500 م<sup>3</sup>

**Requested by** اکارگاهی خشتی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

**Rep. No.:** 211 C2

**Contractor** کارگاهی خشتی سیروان

**Date:** 04/02/2017

**ورده‌کار مواد خشتی Material.**

Blows Per Layer	10	30	65				
Total Layers		5					
Standard & Method	AASHTO T 193-99 & T 180-01						
Surcharge Wt gm	4540	4540	4540				
Mold No.	10	5	15				
Mold Wt gm	3350	3332	3454				
Mold Volume cm <sup>3</sup>	2292	2308	2295				
Wt of Wet (Specimen+Mold) gm	7130	7710	8180				
Wet Density gm/cm <sup>3</sup>	1.65	1.90	2.06				
Dry Density gm/cm <sup>3</sup>	1.35	1.56	1.69				
Average % M.C Before Scoking		22					
Can No.	41	12	55	85	77	1	
Can Wt gm	185.3	186.45	182.68	184.84	185.37	186.4	
Wt of (Wet Sample+Can) gm	405.02	421.09	416.82	413.31	395.37	409.52	
Wt of (Dry Sample+Can) gm	357.66	374.27	372.48	370.66	357.02	368.02	
% Moisture content (M.C)	27.48	24.93	23.36	22.95	22.34	22.85	
Average % M.C After Scoking		26.2		23.2		22.6	
Piston Area mm <sup>2</sup>	1935						
Load Reading (Kn) Penetrations @	Penetration mm	Load Kn	Stress Mpa	Load Kn	Stress Mpa	Load Kn	Stress Mpa
	0	0	0	0	0	0	0
	0.64	0.26	0.13	0.55	0.28	0.8	0.41
	1.27	0.5	0.26	1.2	0.62	1.78	0.92
	1.91	0.82	0.42	2.09	1.08	3.4	1.76
	2.54	1.1	0.57	3.15	1.63	5	2.58
	3.81	1.74	0.9	5.45	2.82	9	4.65
	5.08	2.5	1.29	8.01	4.14	11.7	6.05
% CBR@	7.62	4.05	2.09	13.66	7.06	14.38	7.43
	2.54		8.3		23.6		37.4
Standard Stress @	5.08		12.5		40.2		58.7
	2.54			6.9 Mpa			
	5.08			10.3 Mpa			
	Initial	0.0		0.0		0.0	
Swell dial Reading @	After 24 hr	0		0		0	
	After 48 hr	0		0		0	
	After 72 hr	0		0		0	
	After 96 hr	0		0		0	
	After 120 hr						
	After 144 hr						
	Change in length in mm during soaking	0		0		0	
Initial Sample Length mm		116.43		116.43		116.43	
% Swell		0		0		0	

Manager

C2

Seko Confidential

Page 3





**FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.**

خانهٔ تحقیقاتی کهندسی پینازنی  
دار سکو الهندي - مختبر المواد الانشائيه

Project Name درستکردن شوپين و دستاني بارهه نگري سوتهمه مني به بويدري 12,500 م<sup>3</sup>



Requested by اکارگاهي خشتی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Contractor کارگاهي خشتی سیروان

Rep. No.: 211 C2

Date: 04/02/2017

### California Bearing Ratio for وردکار مواد خشتی Material.



Maximum Dry Density (MDD)= 1.682

% CBR @ 95% of MDD = 45  
% Swell= 0

Manager

C2

Seko Confidential

Page 4





خانهٔ تهندی‌ازیاری سه‌کو - ثاقب‌گاهی کارهای پیش‌سازی  
دار سکو الهندي - مختبر المواد الانشائيه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

Project Name دروستکردن شوینی و مستانی بارهه‌تگری سوت‌هه‌منی به رویه‌ردی 12,500 م<sup>2</sup>

Requested by کارگاهی خشتی سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Contractor کارگاهی خشتی سیروان

Rep. No.: 211 D1

Date: 04/02/2017

(Material - ترابية )

No.	Tests	Results %	Requirement %
1	Liquid limit, LL %	39	55 Max.
2	Plastisty index, PI %	11	30 Max.
3	California Bearing Ratio (CBR)	5.8	4 Min.
4	Dry Density (MDD)	1.74	1.7 Min.

النوصيات واللاحظات:

نمونه‌ی خاک که هه‌لتان برآرده و ناردوتانه گونجاو به پیش روی گشته ریگاویان (للمتعديل او التسویه).

جودت علی شریف  
المدير





## FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

Project Name دروستکردنی شوینی و مستانی بارهه نگری سوتنه مدنی بهروزیه ۱۲,۵۰۰ م

Requested by کارگهه خشته سیروان Let No. 02 on 01/02/2017

Contractor کارگهه خشته سیروان

Rep. No.: 211 D2

Date: 04/02/2017

### ( موادی خشته - وردکراو Material )

No.	Tests	Results %	Requirement %
1	Liquid limit, LL %	0	25 Max.
2	Plastisty index, PI %	0	6 Max.
3	California Bearing Ratio (CBR)	45.0	45 Min.
4	Dry Density (MDD)	1.68	2.20-2.23 Min.

#### التحصيات واللاحظات :

نمودنیه خشته وردکراو که هدستان بیارده و ناردوتانه نه گونجاوه نه سنوری داواکاریتان بوز (Sub-Base Type A) به پیش روی گشتی پیگاویان.

جودت علی شریف  
المدير



## \* Second Trial:

1. After receiving the first trial tests, we found that the broken brick mixture alone cannot be used in sub-base generation such as type A, Therefore, we decided to make a mixture of both materials (sample of clay and broken brick) at the rate of 20% of the suitable material and 80% of the broken bricks, The mixing method was used with a shovel to obtain a volume of 50 cubic meters. The materials were mixed several times We got a suitable one and then started carpeting with a thickness of 20 cm on an area of 250 square meters Then moisten then compacting with Azlaf machine and moisten again and compacting with vibratory steel compactor,

for 10 days We spent time on the sample to make sure it did not crack. What we saw was a safe and suitable surface It only needed a little compacting because of the rain.

Then we retested our sample MDD, L.L, P.L, P.I, degree of compacted

and the vaccination rate by taking 3 places on the right, middle and left to make sure that the carpet is done in a way that is the result of a stick We found that our mixture had good results for both tests (as in both reports 359A,359B).



Project Name گزده‌پانی و مستانی تانکر و بارهه نگره‌کار

Requested by کمپانیای خشتی سیروان Let No. 03 on 26/02/2017

Rep. No.: 359 A

Contractor کمپانیای خشتی سیروان

Date: 28/02/2017

**Moisture-Density Relations Test (AASHTO DESIGNATION: T180)**


Date	Sub-Base Type A	Mold No.	4
		Volume of the Mold cc	2110.3
28/2/2017			

**Dry Density**

Trial number	1	2	3	4	
Mass of mold + Soil	10180	10910	11060	10780	
Mass of Mold	6010	6010	6010	6010	
Bulk Mass of Compacted Soil	4170	4900	5050	4770	
Bulk Density	1.976	2.322	2.393	2.260	
Moisture Content	2.54	5.98	8.93	12.67	
Dry Density	1.93	2.19	2.20	2.01	

**% Moisture Content**

Container No.	32	50	90	82	61	67	68	55	
Weight of Container	182.7	186.6	184.7	184.9	183	183.06	185.84	182.68	
Weight of wet soil + cont.	495.7	445.6	431.2	450.02	395.2	388.96	450.18	391.79	
Weight of Dry Soil+cont.	488.2	439	417.4	435	377.5	372.4	419.95	368.67	
Weight of Water	7.52	6.6	13.82	15.05	17.73	16.56	30.23	23.12	
Weight of Dry Soil	305.5	252.4	232.7	250	194.6	189.34	234.11	185.99	
Moisture Content	2.46	2.62	5.94	6.02	9.11	8.75	12.91	12.43	
Average Moisture Content	2.54		5.98		8.93		12.67		



Maximu Dry Density (MDD) = 2.228

Optimum Moisture Content (OMC) = 7.5

Manager





دانه‌ی نهاد ازیاری سه‌کو - تاقدگاهی که در سهی پیمانه‌ی  
دار سکو الهندسی - مختبر الامواد الاشائیه

FOR CONSULTING DESIGNING AND CONSTRUCTION LAB.

Project Name: گوره‌پاش و مستانی تانکر و بارهه نگره‌کار

Rep. No.: 359 B

Requested by: کمپانیای خشتی سیروان Let No. 03 on 26/02/2017

Date: 28/02/2017

Contractor: کمپانیای خشتی سیروان

### Field Density Test

**Layer Type & Depth:** Sub-Base Type A.

Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method AASHTO T 191

Test No.	1		2		3			
Station	P1-Right		P2-Center		P3-Left			
Depth of Hole cm	15		15		15			
Wt. of wet sample from hole	4065		5030		5483			
Moistur Can No.	47	27	60	85	77	63		
Wt. of wet sample + Can (g)	388.23	389.08	388.58	388.05	388.18	390.34		
Wt. of Dry sample + Can (g)	378.41	378.93	373.84	374.24	373.22	376.44		
Wt. of Can	185.25	185.14	184.99	184.84	185.37	183.04		
Moistur Content %	5.08	5.24	7.81	7.29	7.96	7.19		
Average Moisture Content %	5.16		7.55		7.58			
Optimum Moisture Cntent %	7.5		7.5		7.5			
Maximum Dry Density MDD	2.228		2.228		2.228			

#### SAND MEASUREMENTS & DEGREE OF COMPACTION

Set Apparatus No.	Cone 12	Cone 12	Cone 12	
Unit Wt. of Sand	1.532	1.532	1.532	
Wt. of Sand + Container before pouring	8000	8000	8000	
Wt. of Sand + Container after pouring	3551	2956	2716	
Wt. of Sand at the Funnel (g)	1760	1760	1760	
Wt. of Sand At the Hole (g)	2689	3284	3524	
Volume of the Hole cm <sup>3</sup>	1755	2144	2300	
Bulk Unit Wt of Sample g/cm <sup>3</sup>	2.316	2.347	2.384	
Dry Unit Wt of Sample g/cm <sup>3</sup>	2.202	2.182	2.216	
Degree of Compaction	99%	98%	99%	
Degree of Compaction Required	96%	96%	96%	
Result	PASS	PASS	PASS	

Manager



## Results of the study:

Reuse of waste brick by breaking and mixing with a suitable soil can be used to obtain a more stable mixture especially characteristics mix type A for construction street in generation sub base.

## Benefits of this product:

- 1- Saving ourself from the waste of a brick factory.
- 2- Keeping the environment clean from anti-natural substances and keeping the environment in its natural state.
- 3-The main aim of this research is to preserve the natural layer of Soil-Rock mixture of those areas and protect them from damage and degradation.
4. To achieve this mixture in a short time by establishing a Stone-breaking factory to control the mixture in a way size aggregates and Engineering properties.
5. It will facilitate a realistic and engineering study of other construction products such as bitumen, blocks and broken concrete to be able to find the process Appropriate recycling of these wastes.



## پوخته‌ی تویزینه‌وهک :

زانستی ریسایکلین یهکیکه له زانسته باوهکان که لهئیستادا له وولاته پیشکه و توهکاندا بهکارهینانی زوره که  
نهمهش پشت به کهرهسته‌ی بهکارهاتو و دبهستیت بؤ دوبواره بنیادندهوه ،

زوربه‌ی ولاتان بهدوای دهرچه‌یهک دهگه‌رین بؤ خودهرباز کردن له و پاشماوه زورانه‌ی که دروست دهیت بؤ  
پاککراگرتني ژینگه و کله‌که نهبوونی پاشماوهکان به سود و هرگرننهوه له پاشماوهکانیان به نمونه پاشماوهی  
باله‌خانه و ریگاکان که تهمه‌نیان دهگاته نوی بوونهوه بریکی زور کهرهسته‌ی بیناسازی بهکه‌لک دهیته ریگری  
بؤیان ، وه کارگه‌کانی دروستکردنی بهره‌مه بیناسازیه‌کان بیبهش نین لهم جوړه موادانه له ئهنجامی خهساره بعون  
یان نهگونجاویان له رووی شیوه و قهبارهوه سالانه به ههزار تهن کهرهسه‌یان کوډه‌بیتهوه که نهمهش پیویستی به  
تیچوویه‌کی زور دهیت بؤ دوورخستنهوه و تهراخانکردنی رووبه‌ریکی فراوان بؤی ،

لهم کورته تویزینه‌وهیده‌مدا سه‌رنجم خسته سه‌ر کارگه‌ی خشتی سیروان که بوماوهی 35 ساله بهردوامن له بهره‌هم  
هینانی خشتی قهباره پچوک ، که له و ماوه‌هیدا مواده تهله‌فهکانیان کوډه‌ل کردووه که مهزمندeman کردووه به  
نزیکه‌ی 60,000 شهست ههزار مهتر سیجا خشتی خهساره کله‌سه‌ر رووبه‌ری 2 دوو دوونم کوډه‌ل کرابووه ،

بیرمان له ریگه‌یهک کردهوه بؤ خودهرباز کردن له و پاشماوانه که بهکار بهیندریتهوه بؤ بونیادناني ریگا له  
چینه‌کانی ژیئر قیر و کونکریت وهک چینی سه‌ب بهیس که پیویستی به تیچوویه‌کی که‌مت و بیت وه له رووی  
ژینگه‌شهوه سودیکی زورمان پیېگه‌یه‌نیت .

له‌سه‌ر رووبه‌ری 12,500 م<sup>2</sup> پیویست بwoo شوینیک دروست بکریت بؤ خه‌زانی سوتهمه‌منی و پارکی و هستانی  
باره‌ه لگره‌کان بیت ، دواي ئاما‌ده‌کاري‌هکان له برین و ریکردنوه‌هی شوینه‌که بیرمان له دوباره بهکار هینانه‌وهی ئه و  
مه‌واده کله‌که بووه ( خشتی شکاوی خهساره کارگه‌که ) کردهوه به ئاراسته‌ی دوو سود :

یه‌کهم / ده‌بازبونون له و مواده کله‌که بووه که رووبه‌ریکی زوری گرتبوو و سروشتی ناوجه‌که‌شی ناشرین کردووو .

دووهم / به تیچوو یهکی کهم کاره‌که به ئهنجام بگه‌یه‌نین .

سه‌رها تا به‌رنامه‌مان بwoo له چینی سه‌ب گرید به ئهستوري 25 سم بهکاري بهینین پاشان 20 سم تیکه‌لهی جوړی A  
وهک چینی سه‌ب بهیس و دواتر 10 سم قیری ستابلایزه‌ر .



پاش ئەوھى مودەكەمان ھارى بە ئامىرى كەسارە وە نمونەمان نارد بۇ تاقيگە بەمەبەستى پشکنин ( تىست ) ئىپيويست و بەراورد كردنى ئەنجامەكان لەگەل رەوشى گشتى عىراقى بۇ پرد و رېڭاوبان لە ئەنجامەكانەوە ئەوھىمان بۇ دەركەوت دەتوانىن سود وەربىرىت لەو موادە بەلام پىويست بە تىكەل كردنى گلى وورد دەبىت بۇ زىادرەدنى ھىزى پېكەوه لكاندىنى تىكەلە دروست بۈوهكە ، دووبارە تىست بۇ دلىيابى زياتر لە رېزەكانى تىكەل كردنەكە گەشتىنە ئەو ئەنجامەكە ئەنجام بىدىن و سەرجەمى پرۇسەكە ھاوتايىه لەگەل رەوشى گشتى عىراقى بۇ پرد و رېڭاوبان ،

جىي ئامازەيە تىچۇوى ئەم پرۇسەيە بەراورد بە راستەوخۇ كېرىنى مواد ( تىكەلە بىزراوهى جۆرى A ) تىچۇويەكى كەمترى پىويست بۇو چونكە كەمترىن كېلى گواستنەوەدى دەچۈوه سەر ( لە ھەمان مەوقۇ كارداپۇن ) بەلام بە كاتىكى زياتر، ھۆكارە سەرەكى و پالنەرى ئەم پرۇسەيە بىرىتى بۇو لە دەربازۇون لەو موادە كەلەكە بۇوە.

### لایەنە سودبەخشەكان لە بەكارھىنانى بەرھەمەكە :

1- خۇ رىزگارىرىن لە پاشماوهى كارگەكە ( خشتى خەسارە بۇو ).

2- پاڭ راگرتىنى ژينگەنى ناوجەكە لە موادى دىزى سروشتى و ھىشتەنەوەدى ژينگەكە بە سروشتى خۆى .

3- كەمتر بەكارھىنانى ئەو تىكەلە سروشتىيەكە لە ناوجەكاندا كەوا دەكات سروشتى ئەو ناوجانە كەمتر تىكېچن و شىۋاژە سروشتىيەكە لە بەرزى و نزمى وەك خۆى بەمېنیتەوە .

4- بە تىچۇويەكى كەم و كاتىكى كەم بگەينە دەستكەوتى ئەم تىكەلەيە ئەوپىش بە دامەزراندىنى پاچپلانتىك بۇ كۆنترۇن كردنى تىكەلەكە بە شىۋەيەكى چونىيەك و ئەندازىيارى .

5- رېكە خوشكەر دەبىت بۇ ديراسەتىكى واقعى و ئەندازىيارى بۇ بەرھەمەكانى ترى بوارى بىناسازى وەك قىر و بلوڭ و كۆنكرىتى شكاو تا بتواندرىت بە دۆزىنەوەپرۇسىجهرى گونجاو بۇ رىسايكل كردنى ئەو پاشماوانە .



## Reference:

1-Irai Standard Specifications for Roads and Bridges Revised 2003.

2- AASHTO\_2001.

3-Field Actual Trial on site.

